



RECUBRIMIENTOS QUIMICOS **EDERLITA, S.L**
Fabrica de Pinturas Industriales, Navales,
Decorativas, Masillas y Recubrimientos Especiales.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

BARNIZ CERA

Barniz Semi - Mate

Acabado para todo tipo de carpintería interior o exterior. Formulado para proteger a la madera contra los agentes destructivos como la luz, humedad, ambientes húmedos y dar un acabado altamente decorativo.

El BARNIZ SINT^o “CERA” da películas altamente decorativas, duras y totalmente transparentes de tal forma que la aplicación de nuestro Barniz no altera el color original de la madera sino que lo ensalza, además de darle un aspecto final tipo encerado.

EMPLEO: Barniz protector de la madera expuesta tanto al interior como al exterior.

NOMENCLATURA: BARNIZ SINTÉTICO de POLIURETANO “CERA”.

GRADO DE BRILLO: Semi-mate tipo “Cera”.

CALIDAD: Combinación resínica sintética.

SECADO: Datos tomados a 20 °C y 65 % de H.R:

POLVO: 2 horas.

TACTO: 3 - 5 horas.

TOTAL: 8 - 10 horas.

VISCOSIDAD: De 50 a 70 sg (Copa Ford nº 4 a 20 °C).

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola en cualquiera de sus versiones.

RENDIMIENTO: De 12 a 14 m² / L.

DISOLVENTE: Disolvente Sintético ó aguarrás.

Nota Importante: Esta información se basa en nuestra larga experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna sobre la correcta aplicación de los productos y sus sistemas de aplicación. Estas características pueden variar sin previo aviso.