MASTIK "P"

DESCRIPCIONES GENERALES DEL PRODUCTO:

Mastik de poliéster formulado para la reparación de superficies en general pudiéndose aplicarse sobre superficies de madera , metal y hormigón posee una gran adherencia sobre todo tipo de superficies, incluso mostrando una aceptable adherencia sobre superficies galvanizadas.

Esta compuesta de partículas de tamaño fino, que permite la aplicación de esmaltes de acabado directamente sobre la misma con escasa alteración de la tersura y el poder de relleno.

El MASTIK "P" proporciona películas con una buena relación elasticidad-dureza, así como proporciona tiempos de trabajo (pot-life) de la mezcla una vez añadido el peroxido correspondiente largos para facilitar el manejo de los sistemas ya catalizados.

Su uso esta indicado en carrocerías industriales, maquinaria en general, reparación de madera en modelos de fundición, etc.

MASTIK "P"

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS TOMADAS A 20 ºC Y 65 % DE H.R:

EMPLEO: Como masilla de relleno para carrocerías industriales, maquinaria, madera, etc.

NOMENCLATURA: MASTIK "P".

COLOR: Pino, Gris, Blanco, Crema, Verde RAL-6011 o colores a determinar.

DENSIDAD: 1´5 aprox s/ color.
Datos tomados a 20ºC y 65 % H.R.

POT-LIFE DE LA MEZCLA: Con 3 % de Catalizador: 30 minutos.
LIJADO: 8 horas. Lijable, papel ligeramente embozado.
3 % catalizador 24 horas. Lijable, papel no embozado.
REPINTADO: 24 Horas mínimo.

-un aumento de la temperatura ambiental reducirá el pot life de la mezcla considerablemente así como el endurecimiento total y el tiempo de lijado del mastik
-un aumento de la cantidad del catalizador reducirá el pot life de la mezcla considerablemente así como el endurecimiento total y el tiempo de lijado del mastik

ABRASIÓN: (Método By).
3 % catalizador 2´8 Kg; carga papel 80
5 min abrasión a 23 ºC y 55 % de H.R. 24h/tA 7´9 gr.

VISCOSIDAD: BROOKFIELD II: 15000-18000 cps

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.