P-120 ANTICRIPTOGÁMICO
PINTURA PLÁSTICA MATE

Las pinturas plásticas mate son el resultado de largas investigaciones químicas, y están elaboradas a base de resinas solubles y pigmentos rigurosamente seleccionados tanto en estabilidad como en belleza de colorido.

Su composición a base de emulsiones hace que su secado se realice por evaporación del agua que contiene, evitando que al secar por absorción del oxigeno las superficies pintadas tiendan a amarillearse, consiguiendo así colores pálidos de gran belleza.

Puede aplicarse a cualquier tipo de superficies previa la correspondiente preparación, tanto en interiores como en exteriores y resiste con absoluta garantía los agentes atmosféricos, álcalis, sustancias químicas, humedad, etc, pudiendo lavarse a las dos semanas de aplicado.

Estos plásticos están especialmente desarrollados para evitar el crecimiento de microorganismos en su superficie, evitando así el deterioro de sus películas por hongos, levaduras y algas. Evitan la formación de cualquier tipo de manchas o puntos producidos por el desarrollo de dichos microorganismos. La protección esta garantizada contra el crecimiento de estos microorganismos:

HONGOS Y LEVADURAS	ALGAS
Alternaria dianthicola, Aspergillus oryzae, Aspergillus repens, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Chaetomium globosum, Cladosporium resinae, Lenzites lepideus, Lenzites trabea, Penicillium funiculosum, Phoma glomerata, Phoma pigmentivora, Rhizobus stolonifer, Rhodotorula rubra, Saccharomyces interdigitale.	Ankistrodesmus falcatus, Chilorella pyrenoidosa,Coccomyxa pyrenoidosa Scenedesmus obliquus, Nostoc sp, Phormidium sp, Phormidium retzié.

Se presenta en blanco y en ocho colores base para aplicación directa o para teñir el blanco, obteniendo de esta forma una extensa gama de tonos decorativos. También mediante el sistema tintométrico Edermix miles de colores al instante.

TECNO – EDERLITA

Características Técnicas

Edición 2.006

P-120 ANTICRIPTOGÁMICO

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIOR / INTERIOR

EMPLEO: Pintado sobre toda clase se superficies en la decoración de todo tipo de edificaciones, viviendas, locales de negocios, fabricas, etc.

NOMENCLATURA: PINTURA PLÁSTICA MATE **P-120.**

COLORES: Blanco y colores base de nuestra carta NCS Index 2.

CALIDAD: Emulsión.

CUBRICION: 0´963 Refractómetro sobre película de 50 µm húmedas.

LAVABILIDAD: **> 15.000 ciclos.** Ensayo de resistencia al frote húmedo
UNE 48484:1995.
Acreditación nº 34/LE345 Nº Informe: 4587.2

CATEGORIA FRENTE AL FUEGO: M-1 Según Norma UNE 23-727

GRADO DE BRILLO: Mate cáscara de huevo.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 21 ºC y 65 % de H.R.

POLVO: ½ - 1 horas.
TACTO: 1 - 2 horas.
TOTAL: 3 - 4 horas.
REPINTADO: 24 horas.

DENSIDAD: A 15 ºC : 1.245 - 1.300 gr. / lt.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

RENDIMIENTO: ***- En laboratorio: 12 - 15 m^2 / lt.***
- Práctico : 10 - 12 m^2 / lt.

CONSISTENCIA: Listo para su aplicación.

DISOLVENTE: Agua de la red.
NOTA: No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.

Nota Importante: Esta información se basa en nuestra larga experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna sobre la correcta aplicación de los productos y sus sistemas de aplicación. Estas características pueden variar sin